

RAPPORTO DI PROVA TEST REPORT

N° CST/G/RP-0232.22

TUSCANIA, certificazione del/TUSCANIA, certificated on: 13.04.2022

Richiedente : <i>Applicant</i>	CATTEX srl Via Catallo, 1 03034 CASALVIERI (FR) - Italia/Italy
Fabbricante : <i>Manufacturer</i>	CATTEX srl Via Catallo, 1 03034 CASALVIERI (FR) - Italia/Italy
Campione analizzato : <i>Analyzed sample</i>	PALLONCINI IN GOMMA - RUBBER BALLOONS
Modello/Tipo/Articolo : <i>Model/Type/item</i>	vedi descrizione campione
Paese d'origine : <i>Country of origin</i>	Italia <i>Italy</i>
Descrizione campione : <i>Item description</i>	Serie di palloncini in gomma. - Set of rubber balloons. Identificazione campioni - sample identification: PALLONCINI 13" ASSORTITI / 13" BALLOONS ASSORTED; PT/120 PALLONCINI 19" LAVANDA - 19"; BALLOONS LAVENDER; PT/150 PALLONCINI 6" ASSORTITI / 6" BALLOONS ASSORTED; PT/60 PALLONCINI BOMBE AD ACQUA / WATER BOMBS BALLOONS; PT/20 PALLONCINI IN GOMMA ASSORTITI / LATEX BALLOONS ASSORTED; PT/70 PALLONCINI 8" ASSORTITI / 8" BALLOONS ASSORTED; PT/80 PALLONCINI ANNODABILI 5" ASSORTITI / 5" LINK BALLOONS ASSORTED; LINK/P PALLONCINI 5" ASSORTITI / 5" BALLOONS ASSORTED; PT/5 12" BALLOONS ASSORTED; PT/110 PALLONCINI 5" / ROUND CREMA LIMONE / 5" ROUND BALLOONS LEMON CREAM; PR/5 PALLONCINI 12" ASSORTITI / PALLONCINI 12" ROUND VIOLA SAPONE / 12" ROUND BALLOONS SOAP PURPLE; PR/110 PALLONCINI 10" ASSORTITI / 10" BALLONS ASSORTED; PT/90 PALLONCINI MODELLABILI MAXI ASSORTITI - MAXI MODELLING BALLONS ASSORTED; SAL/7 PALLONCINI PUNCH BALL ASSORTITI / PUNCH BALL ASSORTED; PB/1 PALLONCINI MODELLABILI MINI ROSSO CH.; SAL/5 PALLONCINI MODELLABILI ASSORTITI / MODELLING BALLOONS ASSORTED; SAL/2 PALLONCINI CUORE PICCOLO ASSORTITI / LATEX BALLOONS SMALL HEART ASSORTED; GPF/11 PT/220R PT/18 LINK GPF/12 GPF/6 --
Imballaggio - Dimensioni : <i>Packaging - Dimension</i>	--/-- - Dimensioni medie circa/Average size about 0.00 x 0.00 x 0.00 cm
Età dichiarata : <i>Declared age</i>	> 3 anni > 3 years
Data accettazione : <i>Request date</i>	21/03/2022 2022-03-21
Conclusioni : <i>Conclusions</i>	CST Centro Servizi Tecnologici dichiara che il modello del campione esaminato è risultato CONFORME ai requisiti previsti dalle norme e/o disposizioni applicate. CST Centro Servizi Tecnologici declares that examined sample has PASS requirements in accordance with applied laws.

L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli



Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati



CST Centro Servizi Tecnologici srl

Risultati delle prove :
Tests result

Nelle pagine seguenti è riportata la foto del campione esaminato, i risultati delle prove e delle analisi che si riferiscono al solo modello di campione analizzato.

CST Centro Servizi Tecnologici declina ogni responsabilità riguardo al campionamento del materiale da sottoporre a prova, effettuato dal richiedente.

Following pages show photos of the sample tested and results of tests performed that relate to only the type of sample analyzed.

Sampling of material sent by applicant to be used for tests is not under the responsibility of CST Centro Servizi Tecnologici.

Il presente Rapporto di Prova è riproducibile solo nella sua stesura integrale.

This Test Report can only be reproduced in its entirety.

Esso consta di n° 6 pagine numerate da 1 a 6

It consists in n° 6 pages numbered from 1 to 6


L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli



Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati



CST Centro Servizi Tecnologici srl

RAPPORTO DI PROVA n° CST/G/RP-0232.22 del 13.04.2022

TEST REPORT n° CST/G/RP-0232.22 of 13.04.2022

Data inizio prove : 21/03/2022

Tests start date 2022-03-21

Data fine prove : 13/04/2022

Tests end date 2022-04-13

RISULTATI DELLE PROVE

TESTS RESULT

ESITO

RESULT

EN 71-1:2014+A1:2018 <i>EN 71-1:2014+A1:2018</i>	PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE) <i>MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES (Directive 2009/48/EC harmonised standard)</i>	Conforme <i>Pass</i>
EN 71-2 : 2020 <i>EN 71-2 : 2020</i>	INFIAMMABILITA' (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE) <i>FLAMMABILITY (Directive 2009/48/EC harmonised standard)</i>	Conforme <i>Pass</i>
EN 71-3:2019+A1:2021 <i>EN 71-3:2019+A1:2021</i>	MIGRAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE) <i>MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS (Directive 2009/48/EC harmonised standard)</i>	Conforme <i>Pass</i>
ALLEGATO XVII REGOLAMENTO CE 1907/2006 <i>ANNEX XVII EC REGULATION 1907/2006</i>	FTALATI <i>PHthalates</i>	Conforme <i>Pass</i>
ALLEGATO XVII REGOLAMENTO CE 1907/2006 <i>ANNEX XVII EC REGULATION 1907/2006</i>	IPA <i>PAH</i>	Conforme <i>Pass</i>

L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli



Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati



CST Centro Servizi Tecnologici srl

RAPPORTO DI PROVA n° CST/G/RP-0232.22 del 13.04.2022
TEST REPORT n° CST/G/RP-0232.22 of 13.04.2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli

Campetelli Arianna

Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati

Riccardo Liberati

CST Centro Servizi Tecnologici srl

id interno di lavorazione/process internal id
0127.22

RAPPORTO DI PROVA n° CST/G/RP-0232.22 del 13.04.2022

TEST REPORT n° CST/G/RP-0232.22 of 13.04.2022

DESCRIZIONE DELLE PROVE
TESTS DESCRIPTION

ESITO
RESULT

EN 71-1:2014+A1:2018 - PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE)
EN 71-1:2014+A1:2018 - MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES (Directive 2009/48/EC harmonised standard)

Analisi eseguite da : BELL FIX srls - Via Tancredi Normanno, 13 - 72023 Mesagne (BR)
Tests performed by

4.1	Materiali di pulizia <i>Material cleanliness</i>	Conforme <i>Pass</i>
4.3	Fogli di plastica flessibili <i>Flexible plastic sheets</i>	Conforme <i>Pass</i>
4.7	Bordi <i>Edges</i>	Conforme <i>Pass</i>
4.12	Palloncini <i>Balloons</i>	Conforme <i>Pass</i>
7	Avvertimenti, marcature ed istruzioni per l'uso <i>Warnings, markings and instructions for use</i>	Conforme <i>Pass</i>

EN 71-2 : 2020 - INFIAMMABILITA' (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE)
EN 71-2 : 2020 - FLAMMABILITY (Directive 2009/48/EC harmonised standard)

Analisi eseguite da : BELL FIX srls - Via Tancredi Normanno, 13 - 72023 Mesagne (BR)
Tests performed by

4.1	Requisiti generali <i>General Requirements</i>	Conforme <i>Pass</i>
------------	--	--------------------------------

EN 71-3:2019+A1:2021 - MIGRAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI (Norma armonizzata Direttiva 2009/48/CE)
EN 71-3:2019+A1:2021 - MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS (Directive 2009/48/EC harmonised standard)

Analisi eseguite da : BELL FIX srls - Via Tancredi Normanno, 13 - 72023 Mesagne (BR)
Tests performed by

-	Vedi Allegato 1 - EN 71-3 <i>See Annex 1 - EN 71-3</i>	Conforme <i>Pass</i>
---	--	--------------------------------


ALLEGATO XVII REGOLAMENTO CE 1907/2006 - FTALATI
ANNEX XVII EC REGULATION 1907/2006 - PHTHALATES

Analisi eseguite da : BELL FIX srls - Via Tancredi Normanno, 13 - 72023 Mesagne (BR)
Tests performed by

-	Vedi Allegato 2 - Ftalati <i>See Annex 2 - Phthalates</i>	Conforme <i>Pass</i>
---	---	--------------------------------


L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli



Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati



CST Centro Servizi Tecnologici srl

id interno di lavorazione/process internal id
0127.22

ALLEGATO XVII REGOLAMENTO CE 1907/2006 - IPA
ANNEX XVII EC REGULATION 1907/2006 - PAH

Analisi eseguite da : BELL FIX srls - Via Tancredi Normanno, 13 - 72023 Mesagne (BR)
Tests performed by

-	Vedi Allegato 10 - IPA <i>See Annex 10 - PAH</i>	Conforme <i>Pass</i>
---	--	--------------------------------

Note :


L'Amministratore Unico
The Sole Director

Arianna Campetelli



Il Responsabile Tecnico
The Technical data manager

Riccardo Liberati



CST Centro Servizi Tecnologici srl

Id interno di lavorazione/Internal id processing n° 0127.22

Allegato/Annex n° 1

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI norma EN 71-3:2019+A1:2021 - MIGRAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI
SAFETY OF TOYS standard EN 71-3:2019+A1:2021 – MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

Metodo: EN 71-3:2019+A1:2021 mediante Spettrometria di massa al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS) e Spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiata induttivamente (ICP-OES)

Method: EN 71-3:2019+A1:2021 by Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Limite di Migrazione EN 71-3 – Migration Limit EN 71-3

Elemento/Element	Categoria/Category I (mg/kg)	Categoria/Category II (mg/kg)	Categoria/Category III (mg/kg)
1 Alluminio - Aluminum	2250	560	28130
2 Antimonio - Antimony	45	11.3	560
3 Arsenico - Arsenic	3.8	0.9	47
4 Bario - Barium	1500	375	18750
5 Boro - Boron	1200	300	15000
6 Cadmio - Cadmium	1.3	0.3	17
7 Cromo - Chromium (III)	37.5	9.4	460
8 Cromo - Chromium (VI)	0.02	0.005	0.053
9 Cobalto - Cobalt	10.5	2.6	130
10 Rame - Copper	622.5	156	7700
11 Piombo - Lead	2.0	0.5	23
12 Manganese	1200	300	15.000
13 Mercurio - Mercury	7.5	1.9	94
14 Nickel	75	18.8	930
15 Selenio - Selenium	37.5	9.4	460
16 Stronzio - Strontium	4500	1125	56000
17 Stagno - Tin	15000	3750	180.000
18 Composti organostannici Organostannic Compounds	0.9	0.2	12
19 Zinco - Zinc	3750	938	46000

Categoria I : materiali secchi, fragili, in polvere o flessibili - Category I : Dry, brittle, power like or pliable materials

Pastiglie di vernice compressa, materiali destinati a lasciare una traccia o materiali simili in forma solida che figurino come tale nel giocattolo (ad esempio, i nuclei di matite colorate, gessetti, materiali simili in forma di pastelli solidi).
Compressed paint tablets, materials intended to leave a trace or appearing as such in the toy (e.g. the cores of colouring pencils, chalk, similar materials in solid form crayons).

Materiali di modellazione flessibile, incluse le argille da modellare e gesso.

Pliable modelling materials, including modelling clays and plaster.

Categoria II : materiali liquidi o collosi - Category II : Liquid or sticky materials

Vernici liquide, incluse le vernici a dito, vernici, lacche, inchiostro liquido forma liquida che appare come tale nel giocattolo (per esempio, slimes, soluzione per bolle).

Liquid paints, including finger paints, varnishes, lacquers, liquid ink liquid form appearing as such in the toy (e.g. slimes, bubble solution).

Stecchi di colla - Glue sticks

Categoria III : materiali rimovibili mediante raschiatura - Category III : Scraped-off materials

Rivestimenti di pitture, vernici, lacche, stampa inchiostri, polimeri, schiume e smalti.

Coatings of paints, varnishes, lacquers, printing inks, polymers, foams and similar coatings.

I materiali polimerici e simili, compresi i laminati, sia in tessuto rinforzato o meno, ad esclusione di altri prodotti tessili.

Polymeric and similar materials, including laminates, whether textile reinforced or not, but excluding other textiles.

Carta e cartone - Paper and paper board.


Tessile, sia naturale che sintetico - Textiles, whether natural or synthetic.

Vetro, ceramica, materiali metallici - Glass, ceramic, metallic materials.

Altri materiali sia colorato in massa o meno (ad esempio legno, pannelli di fibre, bordo duro, ossa e pelle).

Other materials whether mass coloured or not (e.g. wood, fibre board, hard board, bone and leather).

Il Responsabile Tecnico
Technical Data Manager
Riccardo Liberati




Id interno di lavorazione/Internal id processing n° 0127.22

Allegato/Annex n° 1

CAMPIONE SAMPLE	IDENTIFICAZIONE ELEMENTI – IDENTIFICATION ELEMENTS																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Al	Sb	As	Ba	B	Cd	Cr (III)	Cr (VI)	Co	Cu	Pb	Mn	Hg	Ni	Se	Sr	Sn	O.C.	Zn
	Limiti/Limit CAT III mg/kg																		
lattice di gomma naturale bianco - white natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale trasparente - transparent natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale beige - beige natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	149
lattice di gomma naturale marrone - brown natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale grigio - gray natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale nero - black natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale verde - green natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale verde chiaro - light green natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale verde scuro - dark green natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	149
lattice di gomma naturale verde acqua - water green natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	148
lattice di gomma naturale azzurro - light blue natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	148
lattice di gomma naturale turchese - turquoise natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	153
lattice di gomma naturale blu - blue natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale avio - avio natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	155
lattice di gomma naturale viola - purple natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	149

Il Responsabile Tecnico
Technical Data Manager
Riccardo Liberati



Id interno di lavorazione/Internal id processing n° 0127.22


Allegato/Annex n° 1

CAMPIONE SAMPLE	IDENTIFICAZIONE ELEMENTI – IDENTIFICATION ELEMENTS																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Al	Sb	As	Ba	B	Cd	Cr (III)	Cr (VI)	Co	Cu	Pb	Mn	Hg	Ni	Se	Sr	Sn	O.C.	Zn
	Limiti/Limit CAT III mg/kg																		
lattice di gomma naturale glicine - natural rubber latex wisteria	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	148
lattice di gomma naturale rosa antico scuro - dark old pink natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale rosa - pink natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale rosa acceso - bright pink natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale fucsia - fuchsia natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	153
lattice di gomma naturale rossa - red natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	152
lattice di gomma naturale rosso scuro - dark red natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	155
lattice di gomma naturale arancione - orange natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	154
lattice di gomma naturale giallo - yellow natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
lattice di gomma naturale giallo scuro - dark yellow natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	151
lattice di gomma naturale giallo limone - lemon yellow natural rubber latex	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	150
elastico neutro - neutral elastic	<10	<1	<0.1	<10	<20	<0.1	<1	<0.002	<0.1	<10	<0.5	<10	<0.01	<1	<1	<10	<10	<0.02	149

< = Inferiore al limite di rilevamento strumentale - Below the limit of detection instrumental.

(*) = Risultato Non Conforme - Result Not Compliant.

Il Responsabile Tecnico
Technical Data Manager
Riccardo Liberati



Id interno di lavorazione/Internal id processing n° 0127.22

Allegato/Annex n° 2

FTALATI - Allegato XVII articolo 51 e 52 Regolamento Reach CE 1907/2006 e successive modifiche

PHthalATES - Annex XVII Item 51 and 52 Reach Regulation EC 1907/2006 and subsequent amendments

Metodo : Gascromatografia-Spettrometria di Massa (GC-MS) – EN 14372:2004

Method : Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) – EN 14372:2004

ELEMENTI – ELEMENTS		BBP	DBP	DEHP	DIDP	DINP	DNOP	Totale Ftalati Total Phthalates
Valori limite - Limit values %		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
CAMPIONI ESAMINATI - SAMPLES TESTED		VALORI RISCONTRATI - DETERMINED VALUE %						
1	Mix dei vari palloncini in lattice di gomma naturale Mix of the various balloons in natural rubber latex	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2	Elastico neutro Neutral elastic	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

< = Inferiore al limite di rilevamento strumentale - Below the limit of detection instrumental.

(*) = Risultato Non Conforme - Result Not Compliant.


Legenda:

DINP - Diisonilftalato
DEHP - Ftalato di bis(2-etilesile)
DBP - Dibutilftalato
DIDP - Diisodeciltalato
DNOP - Ftalato di diottile
BBP - Benzilbutiltalato

Legend:

DINP - Di-'isononyl' phthalate
DEHP - Bis (2-ethylhexyl) phthalate
DBP - Dibutyl phthalate
DIDP - Di-'isodecyl' phthalate
DNOP - Di-n-hexyl Phthalate
BBP - Benzyl butyl phthalate

Il Responsabile Tecnico
Technical Data Manager
Riccardo Liberati



Id interno di lavorazione/Internal id processing n° 0127.22

Allegato/Annex n° 10

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) - Allegato XVII articolo 50 Regolamento CE 1907/2006 e successive modifiche
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) - Annex XVII item 50 EC Regulation 1907/2006 and subsequent amendment

Metodo : AfPS GS 2019:01 PAK mediante Gascromatografia-Spettrometria di Massa (GC-MS)

Method : AfPS GS 2019:01 PAK using Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

CAMPIONE – SAMPLE : Mix dei vari palloncini in lattice di gomma naturale - Mix of the various balloons in natural rubber latex

SOSTANZA SUBSTANCE	N° CAS	U.M.	RISULTATO RESULT	VALORI LIMITE LIMIT VALUE
Benzo(a)pyrene (BaP)	50-32-8	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Benzo(e)pyrene (BeP)	192-97-2	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Benzo(a)anthracene (BaA)	56-55-3	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Chrysen (CHR)	218-01-9	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Benzo(b)fluoranthene (BbFA)	205-99-2	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Benzo(j)fluoranthene (BjFA)	205-82-3	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Benzo(k)fluoranthene (BkFA)	207-08-9	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5
Dibenzo(a,h)anthracene (DBAhA)	53-70-3	mg/kg	< 0.4	≤ 0.5

< = Inferiore al limite di rilevamento strumentale - Below the limit of detection instrumental.

(*) = Risultato Non Conforme - Result Not Compliant.

Il Responsabile Tecnico
Technical Data Manager
Riccardo Liberati

